

Pręty sześciokątne

Pręty **ciągnione na zimno**, kalibrowane, o powierzchni gładkiej, matowej (na życzenie szlifowanej), trawione w zakresie średnic od 5,0 do 70 mm.

Wykonane zgodnie z technicznymi warunkami dostaw wg EN 10088-3 [DIN17440].
Tolerancja wg EN 10278 [DIN176] -h11. Atest hutniczy EN 10204/3.1. Długości ok. 3 m.

DOSTĘPNE GATUNKI

Szeroki wybór		Ograniczony wybór
1.4301	1.4404	1.4057
1.4541		1.4462
1.4571		1.4539



WYMIAR	WAGA 1M [KG]	WYMIAR	WAGA 1M [KG]	WYMIAR	WAGA 1M [KG]
5	0,200	14	1,33	41	11,43
6	0,280	17	1,97	46	14,69
7	0,340	19	2,45	50	17,00
8	0,443	22	3,29	55	20,57
9	0,600	24	3,92	60	24,48
10	0,693	27	4,96	65	28,72
11	0,820	30	6,12	70	33,32
12	0,979	32	6,96		
13	1,15	36	8,81		